

Aconyl EP 200/2 2+1 transportband



Artikelcode: RBAC000001

Algemene informatie

Productgroep	Rubber transportbanden
Specificatie	Aconyl 200/2 2+1 Slijtagebestendig
Marktsegment	*
Bandondersteuning	Rol ondersteuning

Bandgegevens

Weefselinlagen	2-laags EP 100	Volgens DIN 22102
Bandbreedte	1000 mm	Volgens DIN 22102
Totale banddikte	5,0 mm	Volgens DIN 22102
Boven-deklaag dikte	2,0 mm	Volgens DIN 22102
Onder-deklaag dikte	1,0 mm	Volgens DIN 22102
Gewicht ca.	6,3 kg/m ²	
Min. diameter aandrijftrommel	200 mm	

Deklaag eigenschappen

Deklaag kwaliteit	Aconyl Slijtagebestendig	Volgens DIN 22102
Treksterkte	≥ 14 Mpa	Volgens DIN 53504
Rek bij breuk	≥ 400 %	Volgens DIN 53504
Hardheid	65 ± 5 ° Shore A	Volgens DIN 53505
Slijtagebestendigheid	≤ 210 mm ³	Volgens DIN 53516
Min. Omgevingstemperatuur	-20 °C	
Max. continue materiaal temperatuur	+75 °C	

Mechanische bandeigenschappen

Treksterkte	≥ 200 N/mm	Volgens DIN 22102
Rek bij breuk	≥ 10%	Volgens DIN 22102
Verlenging bij 10% belading	≤ 1,5%	Volgens DIN 22102

Hechting van de lagen

Boven-deklaag / weefsel	≥ 4,5 N/mm	Volgens DIN 22102
Tussen de weefsellagen	≥ 5,0 N/mm	Volgens DIN 22102
Onder-deklaag / weefsel	≥ 4,5 N/mm	Volgens DIN 22102